

**PAMUK ÜRÜNÜNE İLİŞKİN LİSANSLI DEPOLARDA UYGULANACAK KALİTE KRİTERLERİ VE
SINIFLANDIRMA TABLOSU**

ROLLERGİN TÜRKİYE BATI

Kalite Kriteri		TBA+		TBA		TBB		TBC	
Kodu	Tanımı	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit
Mic	Microner	3,5	4,9	3,5	5,2	3,2	5,5	2,7	YOK
Str	Mukavemet	28,0	YOK	27,0	34,5*	26,0	34*	24,0	34*
Len	Uzunluk (UHML)	28,5	YOK	27,5	31,5*	26,0	31*	24,0	31*
Unf	Uz ely %	82,0	YOK	80,0	YOK	77,0	YOK	75,0	YOK
T	Temizlik (yabancı madde)	YOK	5,0	YOK	6,0	YOK	7,0	YOK	8,0
CG	Renk	11-1,11-2,11-3,11-4/21-1,21-2, 21-3, 21-4,/12-1,12-2,/22-1,22-2 31-1,31-2		(31-3, 31-4)** 32-1, 32-2 41-1,41-2		(41-3, 41-4)** 42-1,42-2 51-1,51-2, 13-1,13-2,13-3,13-4 23-1,23-2,23-3,23-4 33-1,33-2,33-3,33-4		(51-3, 51-4)** 52-1, 52-2, 61-1, 61-2,61-3, 61-4, 62-1, 62-2 43-1,43-2,43-3,43-4 53-1,53-2,53-3,53-4	

ROLLERGİN TÜRKİYE DOĞU

Kalite Kriteri		TDA+		TDA		TDB		TDC	
Kodu	Tanımı	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit
Mic	Microner	3,5	4,9	3,5	5,2	3,2	5,5	2,7	YOK
Str	Mukavemet	28,0	YOK	27,0	34,5*	26,0	34*	24,0	34*
Len	Uzunluk (UHML)	28,5	YOK	27,5	31,5*	26,0	31*	24,0	31*
Unf	Uz ely %	82,0	YOK	80,0	YOK	77,0	YOK	75,0	YOK
T	Temizlik (yabancı madde)	YOK	5,0	YOK	6,0	YOK	7,0	YOK	8,0
CG	Renk	11-1,11-2,11-3,11-4/21-1,21-2, 21-3,21-4,/12-1,12-2,/22-1,22-2 31-1,31-2		(31-3, 31-4)** 32-1, 32-2 41-1,41-2		(41-3, 41-4)** 42-1,42-2 51-1,51-2, 13-1,13-2,13-3,13-4 23-1,23-2,23-3,23-4 33-1,33-2,33-3,33-4		(51-3, 51-4)** 52-1,52-2, 61-1,61-2,61-3,61-4, 62-1, 62-2 43-1,43-2,43-3,43-4 53-1,53-2,53-3,53-4	

ROLLERGİN İTHAL

Kalite Kriteri		İTHA+		İTHA		İTHB		İTHC	
Kodu	Tanımı	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit	Alt Limit	Üst Limit
Mic	Microner	3,5	4,9	3,5	5,2	3,2	5,5	2,7	YOK
Str	Mukavemet	28,0	YOK	27,0	34,5*	26,0	34*	24,0	34*
Len	Uzunluk (UHML)	28,5	YOK	27,5	31,5*	26,0	31*	24,0	31*
Unf	Uz ely %	82,0	YOK	80,0	YOK	77,0	YOK	75,0	YOK
T	Temizlik (yabancı madde)	YOK	5,0	YOK	6,0	YOK	7,0	YOK	8,0
CG	Renk	11-1,11-2,11-3,11-4/21-1,21-2, 21-3,21-4,/12-1,12-2,/22-1, 22- 2,31-1,31-2		(31-3, 31-4)** 32-1,32-2 41-1,41-2		(41-3, 41-4)** 42-1,42-2, 51-1,51-2, 13-1,13-2,13-3,13-4 23-1,23-2,23-3,23-4 33-1,33-2,33-3,33-4		(51-3, 51-4)** 52-1, 52-2, 61-1,61-2,61-3,61-4, 62-1,62-2 43-1,43-2,43-3,43-4, 53-1,53-2,53-3,53-4	

ACIKLAMALAR VE DİĞER HUSUSLAR

* Kalite grubu içindeki üst sınıfa yükselebilecek renk değerlerine sahip pamuklar lif uzunluğu ve mukavemet değerinde (Str ve Len) üst limit değerlerini geçtiği takdirde bir üst sınıfa yükseltilir.

** Pamuğun Str ve len değerinde üst limit değerini aşması durumunda bir üst sınıfa yükselecek renk değerleri

-Ölçüm imkânı olan lisanslı depolarda Tohum Kabuğu Nepsi 40 adet/gr değerinin üstünde olan balyalar kabul edilmez.

-Sawgın yöntemiyle işlenen pamuklarda alt ve üst limitler lif uzunluğunda (UHML) 0,5 mm, elyaf yabancı madde değerinde (Leaf Grade) 1 derece düşük olarak uygulanacaktır.

-Pamuk, bulunduğu alt ve üst limitleri karşılayamaması durumunda pamuk bir alt kalite grubuna dahil olacaktır.

-Kalite grubu için belirlenen mukavemet ve lif uzunluğu değerlerinde üst limit değerlerini aşan, o grup için belirlenen tüm renk değerine sahip pamuklarda, diğer özellikler (Mikronaire, Uniformite indeksi, Yabancı madde derecesi) bakımından limitleri sağlayamaması durumunda, kalite grubunda düşme yapılmayacak, pamuk renge göre belirlenen kalite grubunda kalacaktır.

-Blok Elektronik Ürün Senetlerinin ihraç işleminde söz konusu parti içindeki balyaların işbu tabloda yer verilen kalite kriterleri analiz sonuçlarının ortalamaları alınır.

-Bu Kalite Kriterleri, Bakanlıkça onaylandığı tarihten itibaren lisanslı depolara kabul edilen pamuklar hakkında uygulanır.